

《民用机场水泥混凝土面层施工技术规范（第一修订案）》

本修正案对如下条款进行了修订，修订内容已在原文基础上修改显示，其中“划删除线”部分为删除内容，“涂灰色背景”部分为新增或更改内容：

一、表 3.1.3 修订内容如下（未列项次的内容不变）：

表 3.1.3 水泥技术标准

类别	项次	化学成分或物理指标	技术标准		试验方法
			水泥混凝土设计强度 ≥ 5.0MPa	水泥混凝土设计强度 4.5MPa	
物理指标	...	...	...	...	...
	13	细度（80μm 筛余）	0 1.0%~10.0%	0 1.0%~10.0%	JTG E30 T0502

二、表 3.3.1-1 修订内容如下（未列项次的内容不变）：

表 3.3.1-1 细集料的技术标准

项次	项目	技术标准	试验方法
...	...	...	...
10	含泥量（按质量计）	≤ 2.5% ≤ 2.0%	JTG E42 T0333

三、第 3.4.1 条修订内容如下：

3.4.1 粗集料应采用碎石或破碎卵石，应质地坚硬、耐久、耐磨、洁净，并符合规定级配。碎石或破碎卵石的技术指标均应符合表 3.4.1-1 和表 3.4.1-2 的规定。碎石或破碎卵石的合成级配应采用两个或三个单粒级的粗集料掺配，以最小松堆孔隙率为准确定各粒级的比例，其中合成级配应符合表 3.4.1-2 要求，单粒级级配宜符合表 3.4.1-2 要求。

四、表 3.4.1-1 的修订内容如下（未列项次的内容不变）：

表 3.4.1-1 碎石和破碎卵石技术标准

项次	项目	技术标准	试验方法
1	压碎值（%）	≤ 25.0 ≤ 21.0	JTG E42 T0316
4	含泥量（按质量计%）	≤ 1.0 ≤ 0.5	JTG E42 T0310
5	泥块含量（按质量计%）	≤ 0.5 ≤ 0.2	JTG E42 T0310

五、删除第 3.4.2 条的全部内容，并将第 3.4.3 条的条款编号改为“3.4.2”。

六、表 5.3.3 修订内容如下（未列材料的内容不变）：

表 5.3.3 混凝土原材料检测项目、频率及方法

材料	检测项目	检测频度	试验方法
水泥	...	...	JTG E30 T0504
	凝结时间，标准稠度需水量，比表	2000t 一批	JTG E30 T0502
	面积细度		JTG E30 T0505 /T0506 GB/T 176